Entry #	Item #	Brand/ /Model	Sample #/ / Batch #	D0	D01	D04	D4k/2	D5k/2	D1k	D4k	D5k	D1	D4	D5	Df1	Df5	Dfp1	Dfp5	Comp.	Gauge Loss @				Hysteresis			Elastic	Damping	Test
				Thickness											Deflection				Loss	1st Cycle 1		60kPa	1060kPa	2060kPa	Wk/2	Wk	Energy	Energy	Capacity	Time
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	µm	µm	%	%	%	µm	1st%	µm	µm	µm	µm	µm	(HE)Nmm	(EE)Nmm	(DC) %	s
41	B04	**B/I**	B04/-	1,92	1,88	1,87	1,72	1,74	1,68	1,64	1,66	1,56	1,56	1,56	353	317	18,4	16,9	10,2	34,7	80,7	43,0	21,9	7,0	21,1	18,1	20,7	179,1	11,6	180,1
42	B05	**B/I**	B05/-	1,90	1,87	1,86	1,70	1,72	1,66	1,62	1,64	1,55	1,54	1,54	355	319	18,7	17,2	10,1	35,3	78,9	44,7	17,7	8,8	23,6	20,6	22,0	181,7	12,1	180,3
43	B06	**B/I**	B06/-	1,91	1,87	1,86	1,73	1,75	1,70	1,66	1,68	1,58	1,58	1,58	322	283	16,9	15,2	12,1	34,4	80,6	42,7	18,1	3,8	19,5	18,4	18,8	169,2	11,1	162,1
48	B11	**B/I**	B11/00612079	1,93	1,89	1,88	1,72	1,75	1,67	1,63	1,65	1,55	1,54	1,54	378	339	19,6	18,0	10,1	38,5	82,2	46,8	20,2	8,6	26,2	21,9	23,9	198,5	12,0	191,1
53	B16	**B/I**	B16/00515055/2	1,92	1,89	1,88	1,78	1,79	1,75	1,72	1,73	1,65	1,64	1,64	276	240	14,4	12,8	13,0	36,6	84,9	43,2	15,5	7,2	14,1	15,2	16,2	148,1	10,9	137,7
44	B07	**B/II**	B07/-	1,91	1,88	1,87	1,72	1,74	1,68	1,63	1,65	1,56	1,55	1,55	356	318	18,6	17,0	10,7	36,5	78,2	46,7	22,3	8,5	24,4	20,2	22,8	186,5	12,2	179,9
45	B08	**B/II**	B08/-	1,92	1,88	1,88	1,72	1,74	1,68	1,63	1,65	1,55	1,55	1,55	365	328	19,0	17,5	10,0	35,0	79,5	44,0	21,5	7,5	24,9	20,7	22,1	189,9	11,6	185,2
46	B09	**B/II**	B09/-	1,95	1,91	1,90	1,73	1,76	1,69	1,65	1,67	1,57	1,56	1,56	384	342	19,7	17,9	11,0	38,7	79,8	48,6	18,8	6,3	23,1	20,0	21,0	189,1	11,1	193,3
49	B12	**B/II**	B12/-	1,91	1,88	1,87	1,71	1,73	1,66	1,61	1,64	1,53	1,52	1,52	379	343	19,9	18,4	9,6	36,0	82,6	43,5	22,9	7,2	28,3	24,1	22,8	198,5	11,5	193,2
51	B14	**B/II**	B14/-	1,92	1,88	1,87	1,73	1,75	1,70	1,66	1,68	1,59	1,59	1,59	328	286	17,1	15,3	12,9	41,9	84,9	49,4	19,9	6,9	17,5	15,7	20,2	163,7	12,3	163,3
54	B17	**B/II**	B17/-	1,93	1,89	1,88	1,74	1,76	1,70	1,67	1,69	1,60	1,59	1,59	331	289	17,2	15,4	12,6	37,8	81,5	46,4	16,7	4,7	17,6	14,3	15,0	162,9	9,2	166,2
50	B13	**B/III**	B13/-	1,67	1,64	1,63	1,49	1,51	1,46	1,43	1,44	1,35	1,35	1,35	318	283	19,0	17,3	10,9	33,4	86,0	38,8	15,6	4,0	15,6	15,9	14,6	158,1	9,3	161,6
38	B01	**B/IV**	B01/-	1,89	1,85	1,84	1,73	1,75	1,70	1,67	1,69	1,60	1,60	1,60	291	245	15,4	13,3	16,1	44,6	84,3	52,9	19,8	6,1	19,4	17,7	17,6	145,7	12,1	140,9
39	B02	**B/IV**	B02/-	1,89	1,85	1,84	1,72	1,74	1,70	1,66	1,68	1,60	1,59	1,59	293	251	15,5	13,6	14,4	40,7	80,8	50,4	18,7	8,2	20,5	18,4	19,7	149,8	13,2	143,1
40	B03	**B/IV**	B03/-	1,90	1,86	1,85	1,73	1,75	1,71	1,67	1,69	1,61	1,60	1,60	287	246	15,1	13,3	14,6	41,5	84,3	49,2	17,5	7,3	16,2	17,3	17,6	144,0	12,2	141,1
52	B15	**B/IV**	B15/-	1,91	1,87	1,86	1,74	1,76	1,72	1,68	1,70	1,62	1,61	1,61	293	251	15,4	13,5	14,4	42,4	85,5	49,6	19,3	7,2	15,6	16,2	18,0	149,0	12,1	143,6
47	B10	**B/V**	B10/1003120770	1,96	1,92	1,91	1,78	1,79	1,74	1,71	1,72	1,64	1,63	1,63	320	280	16,4	14,6	12,6	38,9	84,6	45,9	18,9	5,5	15,6	16,7	16,2	161,5	10,0	159,2