Entry #	Item #	Brand /Model	Sample #/ / Job #	D0	D01	D04	D4k/3	D5k/3	D1	D4	D5	df1	df5	dfp1	dfp5	Comp. Loss	Gauge Loss @				Hysteresis		Elastic Energy	Damping Capacity	Test Time
				Thickness								Deflection					1st cycle		60kPa	1060kPa	Wk/3	Energy			
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	µm	µm	%	%	%	µm	1st%	µm	µm	µm	HE(Nmm)	EE(Nmm)	(DC)%	s
161	F04	F/I	SR04/507810YAU	1,93	1,90	1,89	1,81	1,82	1,74	1,74	1,74	189	152	9,8	8,1	19,3	36,3	80,1	45,3	8,8	13,4	1,09	7,41	14,7	88,7
168	F11	F/I	SR11/5014613BU	1,95	1,91	1,90	1,83	1,84	1,77	1,76	1,75	183	143	9,4	7,5	22,1	40,7	78,0	52,2	11,8	12,3	1,04	7,06	14,7	84,9
169	F12	F/I	SR12/5015413DU	1,93	1,90	1,89	1,81	1,83	1,75	1,74	1,74	180	145	9,3	7,7	19,4	38,2	81,7	46,8	11,9	11,2	1,19	7,16	16,6	85,2
164	F07	F/II	SR07/506430XCU	1,70	1,66	1,65	1,57	1,58	1,50	1,49	1,49	202	160	11,9	9,7	20,8	41,2	82,5	49,9	8,0	13,7	1,03	7,76	13,3	94,3
165	F08	F/II	SR08/506430XCU	1,70	1,66	1,65	1,57	1,58	1,50	1,49	1,49	196	158	11,6	9,6	19,3	36,6	82,0	44,6	6,8	15,2	0,91	7,56	12,0	93,2
172	F15	F/II	SR15/506430XCU	1,68	1,64	1,63	1,55	1,57	1,49	1,48	1,48	190	151	11,3	9,2	20,7	41,0	85,1	48,3	8,9	12,6	0,82	7,15	11,5	89,0
173	F16	F/II	SR16/506430XCU	1,67	1,63	1,62	1,55	1,56	1,48	1,47	1,47	191	151	11,4	9,3	20,8	41,1	83,2	49,4	9,7	11,9	0,90	7,34	12,3	89,1
166	F09	F/III	SR09/5057999BU	1,91	1,87	1,86	1,77	1,79	1,69	1,68	1,68	222	180	11,6	9,7	18,8	41,2	79,4	51,9	10,1	17,3	1,37	8,94	15,3	103,9
180	F23	F/III	SR23/5025304CU	1,95	1,90	1,89	1,81	1,82	1,74	1,73	1,73	202	160	10,4	8,4	21,2	41,9	79,9	52,4	9,6	15,2	0,90	7,67	11,7	95,1
181	F24	F/III	SR24/5013893CU	1,93	1,89	1,88	1,79	1,81	1,72	1,71	1,70	219	174	11,3	9,3	20,6	48,3	85,7	56,3	11,2	17,7	1,32	8,63	15,3	101,2
182	F25	F/III	SR25/5013893CU	1,95	1,91	1,90	1,82	1,83	1,76	1,75	1,75	191	152	9,8	8,0	20,6	40,7	82,5	49,4	10,0	13,4	0,89	7,31	12,2	89,6
183	F26	F/III	SR26/5055808CU	1,96	1,92	1,91	1,83	1,84	1,76	1,75	1,75	201	160	10,3	8,4	20,8	43,7	81,3	53,8	12,0	15,2	1,08	7,79	13,9	94,0
175	F18	F/IV	SR18/5025774AU	1,94	1,89	1,88	1,79	1,81	1,73	1,71	1,71	211	168	10,9	8,9	20,6	44,8	80,3	55,8	12,4	15,5	1,22	8,18	15,0	97,4
163	F06	F/V	SR06/5078892CU	1,94	1,90	1,89	1,81	1,82	1,73	1,73	1,72	208	166	10,7	8,8	20,0	40,9	80,7	50,7	9,1	15,2	1,25	8,22	15,2	98,1
184	F27	F/V	SR27/507679ZCU	1,95	1,90	1,89	1,81	1,82	1,74	1,73	1,72	210	168	10,8	8,9	20,1	45,1	82,0	55,0	12,8	13,4	1,18	8,14	14,5	98,5
185	F28	F/V	SR28/507750YCU	1,95	1,91	1,90	1,82	1,84	1,76	1,75	1,75	188	152	9,7	8,0	19,4	40,4	83,5	48,4	11,7	14,1	1,08	7,40	14,6	88,6
186	F29	F/V	SR29/507729ZDU	1,95	1,91	1,90	1,82	1,83	1,76	1,75	1,75	192	153	9,9	8,1	20,4	39,8	80,1	49,8	10,6	13,9	1,07	7,39	14,4	90,1
187	F30	F/V	SR30/507669ZCU	1,95	1,91	1,90	1,81	1,83	1,74	1,73	1,73	212	169	10,9	8,9	20,2	46,0	83,3	55,3	12,3	17,3	1,10	8,27	13,4	98,6
188	F31	F/V	SR31/5053799AU	1,96	1,92	1,91	1,82	1,84	1,76	1,75	1,74	202	161	10,3	8,5	20,3	42,5	82,2	51,6	10,5	15,5	1,17	7,88	14,9	93,8
189	F32	F/V	SR32/5053799AU	1,95	1,91	1,90	1,82	1,83	1,75	1,74	1,74	202	161	10,4	8,5	20,3	40,8	79,3	51,4	10,4	13,4	1,12	7,85	14,3	94,4

Entry #	Item #	Brand /Model	Sample #/ / Job #	D0	D01	D04	D4k/3	D5k/3	D1	D4	D5	df1	df5	dfp1	dfp5	Comp. Loss	Gauge Loss @ 1st cycle	Gauge Loss @ 1st%	Gauge Loss @ 60kPa	Gauge Loss @ 1060kPa	Hysteresis Wk/3	Hysteresis Energy HE(Nmm)	Elastic Energy EE(Nmm)	Damping Capacity (DC)%	Test Time s
				Thickness								Deflection													
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	µm	µm	%	%	%	µm	1st%	µm	µm	µm				
162	F05	F/VI	SR05/5017903DU	1,93	1,89	1,88	1,79	1,81	1,72	1,71	1,71	214	172	11,1	9,1	19,6	43,0	81,7	52,6	10,6	17,7	1,38	8,60	16,0	100,0
178	F21	F/VI	SR21/507660YAU	1,95	1,90	1,89	1,79	1,81	1,72	1,71	1,71	224	177	11,5	9,4	21,2	47,0	78,9	59,5	12,1	19,8	1,51	8,72	17,3	102,8
158	F01	F/VII	SR01/-	1,92	1,88	1,87	1,78	1,79	1,71	1,70	1,70	208	167	10,9	9,0	19,5	40,5	80,6	50,2	9,7	15,5	1,23	8,11	15,1	97,6
159	F02	F/VIII	SR02/5056899AU	1,91	1,87	1,86	1,78	1,79	1,70	1,69	1,69	211	172	11,0	9,2	18,8	41,5	81,9	50,6	10,9	16,2	1,45	8,57	16,9	99,5
167	F10	F/VIII	SR10/5056899AU	1,92	1,88	1,86	1,78	1,80	1,71	1,70	1,70	206	163	10,7	8,7	20,9	43,8	80,0	54,8	11,7	16,2	1,19	8,09	14,7	96,0
190	F33	F/VIII	SR33/5056899DU	1,92	1,87	1,86	1,78	1,79	1,71	1,70	1,70	203	162	10,6	8,7	20,3	44,3	81,8	54,1	13,1	16,2	1,04	7,90	13,2	94,9
191	F34	F/VIII	SR34/5056899DU	1,92	1,87	1,86	1,78	1,79	1,71	1,70	1,70	208	165	10,8	8,9	20,7	46,0	82,5	55,7	12,7	15,5	1,05	8,02	13,0	96,2
160	F03	F/IX	SR03/-	1,91	1,87	1,86	1,81	1,82	1,76	1,76	1,76	144	109	7,5	5,8	24,5	36,3	85,4	42,4	7,3	7,6	0,72	5,15	14,0	65,1
170	F13	F/X	SR13/509829XAAU	1,92	1,87	1,86	1,75	1,76	1,68	1,67	1,67	237	192	12,4	10,3	19,1	44,5	83,7	53,2	7,9	17,3	1,22	8,30	14,7	111,7
171	F14	F/X	SR14/-	1,93	1,88	1,88	1,77	1,78	1,70	1,69	1,69	231	183	11,9	9,7	20,8	45,9	86,0	53,3	5,4	15,2	1,08	8,05	13,4	106,8
177	F20	F/XI	SR20/509399XAAU	1,93	1,89	1,89	1,79	1,81	1,73	1,72	1,72	203	165	10,5	8,8	18,6	36,7	85,2	43,1	5,4	14,3	0,88	7,35	12,0	96,3
176	F19	F/XII	SR19/503808BU	1,93	1,88	1,88	1,76	1,78	1,69	1,68	1,68	248	197	12,8	10,5	20,7	49,2	85,2	57,8	6,5	18,8	1,25	8,67	14,5	115,2
179	F22	F/XIII	SR22/5040585CU	1,98	1,93	1,92	1,82	1,84	1,75	1,74	1,74	224	180	11,3	9,4	19,4	41,5	81,0	51,2	7,9	16,2	1,21	8,17	14,8	105,8
174	F17	F/XIV	SR17/5012292BU	2,49	2,44	2,43	2,34	2,35	2,26	2,26	2,26	227	176	9,1	7,2	22,7	49,5	83,6	59,2	7,7	18,4	1,35	8,36	16,2	103,2