Entry #	Item #	Brand/ /Model	Sample #/ / Batch #	D0	D01	D04	D4k/2	D5k/2	D1k	D4k	D5k	D1	D4	D5	Df1	Df5	Dfp1	Dfp5	Comp. Loss	Gauge Loss @				Hysteresis			Elastic Energy	Damping Capacity	Test Time
				Thickness											Deflection					1st Cycle 1		60kPa	1060kPa	2060kPa	Wk/2	Wk	Energy			
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	µm	µm	%	%	%	µm	1st%	µm	µm	µm	µm	µm	(HE)Nmm	(EE)Nmm	(DC) %	s
371	K01	**K/I**	D01/-	1,94	1,87	1,85	1,74	1,77	1,73	1,68	1,71	1,62	1,62	1,61	316	240	16,3	12,9	24,1	69,9	81,7	85,7	21,7	9,7	29,5	25,9	31,1	153,2	20,3	141,1
372	K02	**K/II**	D02/-	1,90	1,81	1,80	1,65	1,69	1,65	1,57	1,61	1,50	1,48	1,48	401	314	21,1	17,5	21,7	83,7	83,3	100,5	40,9	13,5	39,7	36,1	37,9	199,2	19,0	181,5
373	K03	**K/III**	D03/83560	1,89	1,79	1,78	1,64	1,68	1,64	1,57	1,60	1,50	1,49	1,48	390	296	20,7	16,6	24,1	90,9	85,2	106,7	42,7	12,7	33,1	28,9	33,6	189,0	17,8	172,6
374	K04	**K/III**	D04/83560	1,87	1,79	1,78	1,64	1,67	1,64	1,56	1,60	1,49	1,48	1,48	384	297	20,5	16,7	22,7	80,5	82,2	98,0	42,1	10,6	34,3	30,7	31,9	187,8	17,0	173,2
375	K05	**K/III**	D05/83560	1,88	1,80	1,78	1,64	1,67	1,64	1,56	1,60	1,49	1,48	1,48	391	299	20,8	16,8	23,6	85,5	82,7	103,4	39,7	11,0	34,9	31,3	32,4	188,6	17,2	174,4
376	K06	**K/IV**	D06/08-04-2011	1,86	1,79	1,77	1,63	1,66	1,63	1,56	1,59	1,49	1,48	1,47	379	295	20,3	16,7	22,2	78,3	80,9	96,8	39,7	12,7	31,9	29,5	34,3	186,2	18,4	171,4
530	K07	**K/V**	D07/-	1,90	1,80	1,77	1,61	1,65	1,62	1,52	1,56	1,45	1,44	1,43	450	340	23,7	19,2	24,4	106,4	83,7	127,0	57,8	17,2	42,1	33,7	39,8	208,8	19,0	197,7
531	K08	**K/V**	D08/-	1,92	1,81	1,79	1,62	1,66	1,62	1,54	1,57	1,46	1,45	1,45	456	336	23,8	18,8	26,2	108,4	81,8	132,4	52,4	13,1	43,3	34,3	37,3	205,1	18,2	196,7
532	K09	**K/V**	D09/-	1,90	1,79	1,77	1,61	1,65	1,61	1,52	1,56	1,45	1,43	1,43	452	339	23,8	19,1	24,9	104,4	82,4	126,6	52,4	13,9	44,5	34,3	40,3	208,5	19,3	197,4
533	K10	**K/V**	D10/-	1,92	1,80	1,77	1,61	1,65	1,62	1,53	1,56	1,45	1,44	1,44	462	336	24,1	19,0	27,3	116,3	80,6	144,4	59,6	18,2	42,1	35,5	41,8	209,8	19,9	196,1
534	K11	**K/V**	D11/-	1,90	1,79	1,77	1,60	1,65	1,61	1,52	1,55	1,45	1,43	1,43	454	340	23,9	19,2	25,1	107,2	83,4	128,5	56,6	14,4	45,1	34,3	37,9	207,9	18,2	198,1