Iberográfica Capa Rota - Portugal	Brand O	Deflection k Data Table	Doc.: Web - BrandTestData - 003 Date: 24 - 04 - 2014 Page: 1 of 1	Rev.: 0

Entry #	Item #	Brand /Model	Sample #/ / Job #	D0	D01	D04	D4k/3	D5k/3	D1	D4	D5	df1	df5	dfp1	dfp5	Comp. Loss	Gauge Loss @ 1st cycle		60kPa	1060kPa	Hysteresis Wk/3	Hysteresis Energy	Elastic Energy	Damping Capacity	Test Time
				Thickness								Deflection													
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	µm	µm	%	%	%	µm	1st%	µm	µm	µm	HE(Nmm)	EE(Nmm)	(DC)%	s
304	O16	**O/I**	O16/181478	1,88	1,82	1,81	1,71	1,73	1,64	1,63	1,63	240	174	12,8	9,6	27,5	61,4	83,1	73,8	7,7	17,3	1,26	7,99	15,8	104,3
305	O17	**O/I**	O17/181478	1,88	1,82	1,81	1,71	1,73	1,64	1,64	1,64	238	173	12,6	9,6	27,2	59,6	84,0	71,0	6,3	16,6	1,17	7,91	14,8	103,7
306	O18	**O/I**	O18/181478	1,89	1,83	1,82	1,72	1,74	1,65	1,64	1,64	240	175	12,7	9,6	27,1	59,8	84,1	71,1	6,0	17,3	1,23	8,03	15,3	104,2
301	O13	**O/II**	O13/181979	1,88	1,81	1,80	1,69	1,71	1,61	1,60	1,60	265	196	14,2	10,9	26,1	64,1	83,0	77,3	8,1	20,9	1,36	9,04	15,1	116,5
302	O14	**O/II**	O14/181979	1,88	1,81	1,80	1,69	1,71	1,61	1,61	1,61	263	195	14,0	10,8	26,0	63,3	83,0	76,2	7,7	20,6	1,40	8,96	15,6	114,9
303	O15	**O/II**	O15/181979	1,88	1,81	1,80	1,68	1,70	1,60	1,60	1,60	271	200	14,5	11,1	26,2	65,8	83,3	78,9	7,8	20,2	1,66	9,40	17,7	118,3
297	O02	**O/III**	O02/11-01-12	1,94	1,88	1,87	1,78	1,79	1,71	1,71	1,71	226	165	11,6	8,8	27,0	57,3	86,7	66,1	5,2	12,3	0,81	7,49	10,8	98,6
298	O06	**O/III**	O06/59504	1,84	1,79	1,78	1,68	1,69	1,61	1,60	1,60	227	175	12,3	9,8	22,9	50,0	85,5	58,6	6,8	14,4	1,14	7,96	14,3	102,3
299	O08	**O/III**	O08/43850	1,81	1,75	1,74	1,65	1,66	1,58	1,58	1,58	227	166	12,5	9,6	26,6	56,9	85,5	66,5	6,1	16,3	1,11	7,52	14,8	99,7
300	O12	**O/III**	O12/48758	1,82	1,76	1,75	1,65	1,66	1,58	1,57	1,57	239	178	13,2	10,2	25,5	57,2	85,3	67,1	6,1	17,3	1,15	8,03	14,4	105,7