Entry #	Item #	Brand/ /Model	Sample #/ / Batch #	D0	D01	D04	D4k/2	D5k/2	D1k	D4k	D5k	D1	D4	D5	Df1	Df5	Dfp1	Dfp5	Comp. Loss	Gauge Loss @				Hysteresis			Elastic Energy	Damping Capacity	Test Time
				Thickness											Deflection					1st Cycle 1		60kPa	1060kPa	2060kPa	Wk/2	Wk	Energy			
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	µm	µm	%	%	%	µm	1st%	µm	µm	µm	µm	µm	(HE)Nmm	(EE)Nmm	(DC) %	s
462	P01	P/I	Y01/-	1,98	1,91	1,90	1,75	1,78	1,73	1,67	1,70	1,60	1,59	1,59	378	310	19,1	16,3	18,1	66,2	87,5	75,7	28,9	7,4	25,9	23,5	25,0	179,3	14,0	177,5
463	P02	P/I	Y02/-	1,96	1,90	1,88	1,73	1,75	1,70	1,65	1,68	1,58	1,57	1,57	378	311	19,3	16,5	17,6	60,3	82,6	73,0	27,1	6,6	25,3	22,3	22,8	178,4	12,8	179,3
464	P03	P/II	Y03/-	1,98	1,90	1,89	1,74	1,77	1,72	1,66	1,68	1,58	1,57	1,57	398	319	20,1	16,9	19,9	73,6	84,0	87,6	36,1	8,3	27,7	22,9	27,0	190,7	14,2	184,2
465	P04	P/II	Y04/-	1,98	1,89	1,88	1,72	1,75	1,70	1,64	1,67	1,56	1,56	1,55	412	325	20,9	17,3	21,1	81,8	85,8	95,3	34,3	8,4	29,5	25,3	28,4	193,1	14,7	187,4
476	P15	P/II	Y15/-	1,95	1,89	1,87	1,75	1,77	1,73	1,68	1,70	1,61	1,60	1,60	338	272	17,4	14,6	19,3	59,0	81,1	72,7	27,1	7,6	22,3	19,2	20,9	163,6	12,8	158,5
466	P05	P/III	Y05/-	1,93	1,87	1,86	1,73	1,76	1,72	1,67	1,69	1,60	1,59	1,59	334	275	17,3	14,8	17,6	56,5	83,4	67,7	27,7	9,0	22,7	21,7	23,5	167,0	14,1	158,8
467	P06	P/III	Y06/-	1,92	1,87	1,86	1,73	1,75	1,71	1,66	1,68	1,59	1,58	1,58	333	276	17,3	14,8	17,1	54,2	81,6	66,5	29,8	9,5	23,5	22,2	24,9	168,4	14,8	158,7
468	P07	P/IV	Y07/-	1,89	1,82	1,81	1,65	1,67	1,62	1,57	1,59	1,49	1,48	1,48	394	321	20,9	17,8	18,6	69,1	85,7	80,6	28,9	7,3	25,3	21,7	23,2	184,3	12,6	184,6
469	P08	P/IV	Y08/-	1,94	1,86	1,85	1,69	1,71	1,66	1,61	1,63	1,53	1,52	1,52	408	328	21,1	17,7	19,5	73,4	84,6	86,7	31,9	7,1	27,7	21,1	25,1	188,6	13,3	188,5
477	P16	P/IV	Y16/-	1,90	1,84	1,83	1,72	1,73	1,69	1,66	1,67	1,59	1,58	1,58	311	248	16,4	13,6	20,1	60,3	86,9	69,4	21,1	6,9	18,6	16,9	19,3	151,3	12,7	144,5
470	P09	P/V	Y09/-	1,96	1,89	1,88	1,75	1,77	1,74	1,68	1,70	1,61	1,60	1,60	348	281	17,7	14,9	19,2	65,7	84,4	77,8	33,7	11,2	25,9	24,7	26,2	171,9	15,3	162,2
471	P10	P/V	Y10/-	1,96	1,89	1,88	1,75	1,77	1,74	1,68	1,70	1,61	1,60	1,60	348	282	17,8	15,0	18,9	62,6	81,5	76,8	38,5	11,0	25,3	24,1	27,3	174,5	15,7	162,7
472	P11	P/VI	Y11/-	1,91	1,85	1,84	1,68	1,71	1,65	1,61	1,63	1,53	1,53	1,52	372	312	19,5	17,0	16,2	57,1	82,7	69,1	28,3	8,7	23,5	18,1	22,0	178,6	12,3	178,5
473	P12	P/VI	Y12/-	1,92	1,86	1,85	1,70	1,72	1,67	1,63	1,65	1,55	1,55	1,54	368	309	19,2	16,7	16,0	55,5	82,8	67,0	27,1	8,1	22,3	19,3	22,8	178,0	12,8	176,8
478	P17	P/VI	Y17/-	1,93	1,89	1,88	1,77	1,79	1,75	1,71	1,73	1,65	1,64	1,64	286	234	14,8	12,5	18,3	49,6	84,3	58,8	21,1	6,5	18,1	16,8	18,0	143,7	12,5	135,1
474	P13	P/VII	Y13/-	1,91	1,84	1,82	1,65	1,68	1,63	1,57	1,60	1,49	1,48	1,48	416	341	21,8	18,7	18,0	70,3	83,2	84,6	31,9	9,6	29,5	24,1	28,4	198,8	14,3	195,0
475	P14	P/VII	Y14/-	1,90	1,84	1,82	1,67	1,70	1,64	1,59	1,61	1,51	1,50	1,50	391	319	20,5	17,5	18,3	67,3	84,4	79,8	31,3	8,1	27,1	23,5	25,0	186,9	13,4	182,8