Entry #	Item #	Brand /Model	Sample #/ / Job #	D0	D01	D04	D4k/3	D5k/3	D1	D4	D5	df1	df5	dfp1	dfp5	Comp. Loss	Gauge Loss @ 1st cycle	Gauge Loss @ 60kPa	Gauge Loss @ 1060kPa	Hysteresis Wk/3	Hysteresis Energy	Elastic Energy	Damping Capacity	Test Time
				Thickness								Deflection												
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	µm	µm	%	%	%	µm	1st%	µm	µm	µm	HE(Nmm)	EE(Nmm)	(DC)%	s
307	P01	**P/I**	Y01/-	1,97	1,91	1,90	1,79	1,80	1,70	1,70	1,70	265	203	13,5	10,7	23,4	59,3	85,8	69,1	7,1	13,8	0,96	9,11	10,6	119,6
308	P02	**P/I**	Y02/-	1,96	1,90	1,89	1,77	1,79	1,69	1,68	1,68	273	212	13,9	11,2	22,3	59,4	85,6	69,4	8,6	15,4	1,27	9,57	13,3	123,8
309	P03	**P/II**	Y03/-	1,98	1,91	1,90	1,79	1,80	1,70	1,69	1,69	280	208	14,1	10,9	25,7	67,3	85,4	78,8	6,9	17,0	1,04	9,59	10,8	123,8
310	P04	**P/II**	Y04/-	1,97	1,90	1,89	1,77	1,79	1,68	1,68	1,68	283	215	14,4	11,3	24,2	66,7	86,8	76,8	8,3	17,3	1,30	9,89	13,1	126,0
321	P15	**P/II**	Y15/-	1,93	1,88	1,87	1,77	1,78	1,69	1,69	1,69	238	185	12,3	9,9	22,1	50,7	85,6	59,2	6,5	13,4	0,91	8,48	10,7	109,3
311	P05	**P/III**	Y05/-	1,94	1,89	1,88	1,78	1,80	1,71	1,70	1,70	235	180	12,1	9,6	23,4	53,8	86,7	62,1	7,1	13,7	0,88	8,18	10,8	106,7
312	P06	**P/III**	Y06/-	1,91	1,86	1,85	1,75	1,76	1,67	1,67	1,67	238	179	12,5	9,7	24,7	54,8	84,6	64,8	5,9	15,2	0,93	8,18	11,4	107,5
313	P07	**P/IV**	Y07/-	1,89	1,83	1,82	1,70	1,71	1,61	1,60	1,60	278	216	14,7	11,9	22,4	61,7	88,2	69,9	7,7	14,8	1,12	9,72	11,5	130,0
314	P08	**P/IV**	Y08/-	1,91	1,84	1,83	1,71	1,73	1,62	1,62	1,61	284	220	14,9	12,0	22,5	63,4	87,3	72,6	8,6	17,0	1,30	9,97	13,1	127,9
322	P16	**P/IV**	Y16/-	1,88	1,84	1,83	1,74	1,75	1,67	1,66	1,66	214	170	11,4	9,3	20,6	43,7	86,1	50,8	6,7	11,9	0,90	7,66	11,8	99,9
315	P09	**P/V**	Y09/-	1,94	1,89	1,88	1,78	1,79	1,71	1,70	1,70	237	176	12,2	9,4	25,6	57,9	85,7	67,6	7,0	15,2	1,08	8,14	13,2	104,1
316	P10	**P/V**	Y10/-	1,97	1,91	1,90	1,80	1,82	1,73	1,72	1,72	237	178	12,0	9,3	24,9	59,9	88,0	68,2	9,1	16,2	1,21	8,25	14,7	104,9
317	P11	**P/VI**	Y11/-	1,93	1,87	1,86	1,74	1,75	1,65	1,64	1,64	276	218	14,3	11,7	21,0	55,4	85,6	64,7	6,7	13,0	1,04	9,64	10,8	126,5
318	P12	**P/VI**	Y12/-	1,90	1,85	1,85	1,73	1,74	1,64	1,63	1,63	264	212	13,9	11,5	19,6	50,8	87,0	58,4	6,6	14,1	1,02	9,34	11,0	123,2
323	P17	**P/VI**	Y17/-	1,94	1,89	1,88	1,80	1,81	1,73	1,72	1,72	206	158	10,6	8,4	23,3	46,4	87,0	53,4	5,3	10,6	0,77	7,19	10,7	93,9
319	P13	**P/VII**	Y13/-	1,90	1,84	1,82	1,70	1,71	1,60	1,59	1,59	295	232	15,6	12,7	21,5	60,2	83,6	72,0	8,7	16,6	1,20	10,55	11,4	135,0
320	P14	**P/VII**	Y14/-	1,90	1,84	1,83	1,72	1,73	1,63	1,62	1,62	276	215	14,5	11,7	22,1	57,3	84,3	68,0	7,0	15,0	1,20	9,81	12,2	125,7