Entry #	Item #	Brand /Model	Sample #/ / Job #	D0	D01	D04	D4k/3	D5k/3	D1	D4	D5	df1	df5	dfp1	dfp5	Comp. Loss	Gauge Loss @ 1st cycle	Gauge Loss @ 1st cycle	Gauge Loss @ 60kPa	Gauge Loss @ 1060kPa	Hysteresis Wk/3	Hysteresis Energy	Elastic Energy	Damping Capacity	Test Time
				Thickness								Deflection													
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	µm	µm	%	%	%	µm	1st%	µm	µm	µm	HE(Nmm)	EE(Nmm)	(DC)%	s
361	T07	T/I	T07/-	1,92	1,88	1,87	1,80	1,81	1,74	1,74	1,74	181	132	9,4	7,0	27,4	48,2	87,8	54,9	5,2	7,2	0,55	6,01	9,1	79,3
362	T08	T/I	T08/-	1,92	1,87	1,86	1,78	1,79	1,72	1,72	1,72	192	142	10,0	7,6	26,0	47,6	84,7	56,2	6,4	7,6	0,58	6,44	9,0	84,8
363	T09	T/I	T09/-	1,92	1,87	1,86	1,79	1,80	1,73	1,72	1,72	189	138	9,9	7,4	27,0	47,4	83,8	56,5	5,3	6,5	0,69	6,34	10,9	83,5
355	T01	T/II	T01/-	1,86	1,81	1,80	1,69	1,70	1,61	1,60	1,60	253	198	13,6	11,0	21,9	55,2	86,6	63,7	8,2	14,1	1,01	8,97	11,2	115,0
356	T02	T/II	T02/-	1,85	1,80	1,79	1,67	1,69	1,60	1,59	1,59	258	199	13,9	11,1	22,8	55,7	83,0	67,1	8,4	15,2	1,07	9,05	11,8	116,9
357	T03	T/II	T03/-	1,86	1,81	1,79	1,68	1,70	1,60	1,60	1,60	256	198	13,8	11,0	22,8	55,1	82,2	66,9	8,4	14,4	1,13	9,06	12,5	116,1
358	T04	T/III	T04/-	1,88	1,83	1,82	1,71	1,73	1,63	1,63	1,63	250	194	13,3	10,6	22,5	51,3	82,0	62,5	6,2	13,4	0,92	8,78	10,4	113,7
359	T05	T/III	T05/-	1,89	1,84	1,83	1,73	1,74	1,65	1,64	1,64	249	195	13,1	10,7	21,5	51,7	84,2	61,4	7,9	13,0	0,98	8,90	11,0	114,0
360	T06	T/III	T06/-	1,87	1,82	1,81	1,71	1,72	1,62	1,62	1,62	250	194	13,3	10,7	22,2	51,4	82,6	62,2	6,7	12,3	0,96	8,93	10,8	113,5
364	T10	T/IV	T10/-	1,88	1,79	1,78	1,64	1,66	1,55	1,54	1,54	326	234	17,3	13,2	28,2	84,8	83,6	101,4	9,5	19,6	1,40	10,43	13,5	138,4
365	T11	T/IV	T11/-	1,87	1,79	1,78	1,65	1,67	1,55	1,55	1,55	318	228	17,0	12,8	28,5	80,7	83,6	96,5	5,9	17,6	1,18	10,18	11,6	135,4
366	T12	T/IV	T12/-	1,88	1,79	1,78	1,65	1,67	1,56	1,55	1,55	319	229	17,0	12,9	28,1	82,8	84,7	97,8	8,0	18,0	1,40	10,34	13,6	135,2
367	T13	T/V	T13/-	1,87	1,82	1,81	1,69	1,70	1,60	1,59	1,59	280	220	14,9	12,2	21,1	58,1	85,5	68,0	8,8	17,2	1,28	10,20	12,6	127,8
368	T14	T/V	T14/-	1,87	1,81	1,80	1,68	1,70	1,58	1,58	1,58	287	225	15,4	12,5	21,8	59,2	83,8	70,6	8,0	17,2	1,30	10,36	12,5	130,5
369	T15	T/V	T15/-	1,87	1,81	1,80	1,68	1,70	1,59	1,58	1,58	283	221	15,1	12,3	21,8	59,7	83,9	71,1	9,4	16,2	1,27	10,27	12,4	129,1