Brand V

Deflection k
Data Table

Entry #	Item #	Brand /Model	Sample #/ / Job #	D0	D01	D04	D4k/3	D5k/3	D1	D4	D5	df1	df5	dfp1	dfp5	Comp. Loss	Gauge Loss @ 1st cycle	Gauge Loss @ 60kPa	Gauge Loss @ 1060kPa	Hysteresis Wk/3	Hysteresis Energy	Elastic Energy	Damping Capacity	Test Time
				Thickness								Deflection												
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	µm	µm	%	%	%	µm	1st%	µm	µm	µm	HE(Nmm)	EE(Nmm)	(DC)%	s
472	V01	V/I	MT01/-	1,95	1,91	1,91	1,83	1,84	1,76	1,75	1,75	188	153	9,7	8,0	18,7	33,9	85,1	39,8	4,6	11,2	0,83	7,4	11,2	90,3
473	V04	V/I	MT04/-	1,95	1,92	1,91	1,83	1,85	1,76	1,76	1,76	186	150	9,5	7,9	19,1	32,5	83,7	38,9	3,4	12,6	1,07	7,4	14,5	88,1
474	V05	V/I	MT05/-	1,96	1,93	1,92	1,84	1,86	1,78	1,77	1,77	187	152	9,5	7,9	18,6	33,3	86,3	38,6	3,9	12,3	0,93	7,3	12,8	88,6
475	V08	V/II	MT08/-	1,90	1,87	1,86	1,79	1,80	1,73	1,72	1,72	172	135	9,0	7,3	21,5	34,0	77,4	43,9	7,0	10,2	0,80	6,5	12,3	80,8
476	V09	V/II	MT09/-	1,90	1,86	1,86	1,79	1,80	1,72	1,72	1,72	176	138	9,3	7,4	21,8	36,4	82,8	44,0	5,6	10,5	0,72	6,6	10,9	81,6
477	V10	V/II	MT10/-	1,90	1,86	1,86	1,79	1,79	1,72	1,72	1,72	180	140	9,5	7,6	22,1	38,0	83,4	45,5	5,8	9,1	0,70	6,7	10,5	83,9
478	V11	V/III	MT11/-	1,94	1,89	1,88	1,81	1,82	1,75	1,74	1,74	186	136	9,6	7,2	26,8	49,2	83,1	59,3	9,4	11,4	0,96	6,6	14,5	81,5
479	V13	V/III	MT13/-	1,94	1,89	1,88	1,81	1,82	1,75	1,74	1,74	186	136	9,6	7,2	26,8	45,5	78,4	58,1	8,2	12,5	0,94	6,6	14,3	82,1
480	V15	V/III	MT15/-	1,93	1,89	1,88	1,81	1,82	1,75	1,74	1,74	183	136	9,5	7,3	25,3	42,5	80,8	52,7	6,5	12,7	0,78	6,6	11,9	82,2